




INDUSTRIAL
PACKAGING



INDUSTRIAL
PACKAGING
OFFICE



PRINT



FLEXIBLE
OFFICE
PACKAGING

IMPRESTA NATURAL

Wyjątkowo wytrzymały papier o gładkiej powierzchni i przyjemnym dla oka odcieniu kości słoniowej. Satynowa powierzchnia oraz doskonała podatność na obróbkę introligatorską sprawia, że chętnie wykorzystywany jest do wyklejek książek, druku tekstu, jednak szczególnie popularnym zastosowaniem Impresty Natural jest produkcja toreb reklamowych ze względu na odporność na rozdarcia charakterystyczną dla papierów kraftowych.

PARAMETRY

Wartości standardowe podawane przez producenta:

PARAMETR	J.M.	TOLERANCJA	METODA	WARTOŚĆ							
				75	80	95	97	110	117	130	137
Gramatura	g/m ²	± 5%	GB/T451.2	75	80	95	97	110	117	130	137
Grubość	µm	± 6%	GB/T451.3	88	95	112	114	129	138	153	161
Różnica grubości	%	± 5%	GB/T451.3	≤6							
Wilgotność	%	± 5%	GB/T462	6.5-7.0				7.0-7.5			
Gładkość	S	± 5%	GB/T456	≥30							
Jasność D65	%	± 5%	GB/T7974	90-92							
Cobb	g/m ²	± 5%	GB/T1540	25-35							
Intensywność zadruku powierzchni	m/s	± 5%	GB/T22365	≥2.5							
Odporność na łamanie	kPa	± 5%	GB/T454	≥230	≥250	≥260	≥280		≥290		
Odporność na rozdzieranie	mN	± 5%	GB/T455	≥550	≥650	≥700	≥800		≥900		
Długość pęknięcia wzdłużnego MD	Km	± 5%	GB/T12914	≥7.5	≥7.0		≥6.5				
Zabrudzenie	pcs/m ²	± 5%	GB/T1541	0.2-0.5mm ² ≤80, 1.0-1.5mm ² ≤8, >1.5mm ² - nie dopuszczalne							



Ecco Plus Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 102
15-092 Białystok
tel./faks 85 747 94 11
www.eccoplus.pl