

# TEKTURA FALISTA FALA E+G

Tektura mikrofalista, czterowarstwowa, z otwartą falą G, w naturalnym, brązowym kolorze, o wysokiej sztywności i wytrzymałości.

Zastosowanie dwóch różnych wysokości fal przekłada się na lekkość opakowania przy zachowaniu podobnych właściwości mechanicznych, w porównaniu z tekturami litymi.

Użycie kombinacji fal G i E gwarantuje, nie tylko wysoką jakość i wizualną atrakcyjność produktu, ale również niższe koszty transportu.

Jest produktem w 100% podlegającym recyklingowi.

## Zastosowania:

- ▶ Opakowania ozdobne m.in. na kosmetyki, alkohole, produkty przemysłowe
- ▶ Teczki, kartki okolicznościowe, okładki, itp.

## Atesty i certyfikaty:

FSC® - na zamówienie

## Podstawowe dane techniczne (wartości standardowe podawane przez producenta):

Parametr	Wartość
Kombinacje fal	G+E
Gramatura łączna	520 g/m <sup>2</sup>
Papier pokryciowy zewnętrzny	Krafiliner 100 g/m <sup>2</sup>
Papier na falę 1	WS 100 g/m <sup>2</sup>
Papier na falę 2	WS 100 g/m <sup>2</sup>
Papier pokryciowy wewnętrzny	Testliner 100 g/m <sup>2</sup>

## Przetwarzanie:

- ▶ Cięcie,
- ▶ Bigowanie,
- ▶ Sztancowanie,
- ▶ Klejenie,
- ▶ Wytłaczanie.